



MVCRX03PAZX1

## Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

**TECHNICKÉ PODMÍNKY**  
**PRO POŘÍZENÍ**  
**VĚCNÉHO PROSTŘEDKU POŽÁRNÍ OCHRANY****TS**

Číslo jednací: <b>MV- 82338-2/PO-IZS-2017</b>	<b>Polokošile k pracovnímu stejnokroji</b>	<b>TP-TS/10-2017</b>		
Vydáno dne:	<b>13. listopadu 2017</b>	Účinnost od: <b>1. prosince 2017</b>	Počet stran/příloh:	<b>2/0</b>

1. Tyto technické podmínky platí pro pořízení polokošile k pracovnímu stejnokroji (dále jen „polokošile“).
2. Polokošile splňuje technické podmínky uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (dále jen „příloha“) s níže uvedeným upřesněním. Splnění technických podmínek se dokládá prostřednictvím předloženého protokolu o výsledku zkoušky nebo čestným prohlášením vydaným výrobcem, pokud není dále uvedeno jinak.
  - 2.1. K bodu 4 písm. g) přílohy  
Polokošile je provedena v barvě tmavě modré podle barevnice PANTONE 19-4013 TC.
  - 2.2. K bodu 5 přílohy  
Základní materiál polokošile splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle ČSN EN ISO 1149-5 a to před i po pěti cyklech praní při 40 °C podle ČSN EN ISO 6330, postup 6A.
  - 2.3. K bodu 5 písm. b) přílohy  
Základní materiál polokošile se před zkoušením podrobí pěti cyklům praní při 40 °C podle ČSN EN ISO 6330, postup 6A. Při zkoušce managementu vlhkosti se musí materiál podrobit alespoň jedné ze zkušebních metod uvedených v čl. 4.5 CEN/TR 16422. Splnění požadavků se dokládá kopií protokolu o výsledku zkoušky.
  - 2.4. K bodu 15 písm. a) přílohy  
Na konci rukávu je manžeta o šířce 20 mm vyrobená na plochem pletacím stroji. Mezi konec rukávu a manžetu rukávu je všita paspule v barvě světle modré podle barevnice PANTONE 16-4132 TC, nebo u generálských hodnot v barvě vínově červené podle barevnice PANTONE 18-2333 TC.
  - 2.5. K bodu 15 písm. b) přílohy  
Límeček polokošile je vyroben na plochem pletacím stroji.
  - 2.6. K bodu 15 písm. b) přílohy  
Na límečku polokošile je proveden proužek o šířce 2 mm ve vzdálenosti 4 mm od kraje límce v barvě světle modré podle barevnice PANTONE 16-4132 TC, nebo u generálských hodnot v barvě vínově červené podle barevnice PANTONE 18-2333 TC.
3. Základní úplet polokošile je konstruován tak, aby přírodní vlákno bylo ve styku s pokožkou.

4. Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty.

U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

ČSN EN ISO 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

CEN/TR 16422 Classification of thermoregulatory properties

AATCC TM 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics

ČSN EN ISO 6330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií